预铺胜 ® PREPRUFE ® 胶带

产品描述

预铺胜 ®PREPRUFE ®胶带是一种特制，加强的双面压敏胶带。胶带底面是一种高性能的压敏胶，专为细部节点处理及粘附BITUTHENE ®必优胜 ®卷材而设计。胶带正面另有一层粘合剂和保护涂层。保护涂层可有效保护胶带在施工后不受气候及紫外线影响长达30天。纤薄的柔性膜包裹在两层压敏胶中间。胶带可与后浇混凝土形成持续的机械粘接。

预铺胜PREPRUFE ®胶带覆有带硅涂层的隔离纸，以成卷的形式供应。

应用

预铺胜PREPRUFE ®胶带应用于细部处理，包括短边搭接、穿管及各种衔接部位。它也可以用于修补预铺胜PREPRUFE ®卷材的破损部位。预铺胜PREPRUFE ®胶带是预铺胜PREPRUFE ®系统的重要组成部分，可以与浇筑于其上的后浇混凝土形成持续的机械粘接。

施工

需在环境温度-4˚C或以上时使用预铺胜Preprufe胶带。

将预铺胜PREPRUFE ®卷材表面擦拭干净，去除泥土、灰尘或水分。用刷子清除细部结构表面，去除尘土、锈迹及颗粒物。

摊开胶带，将裸露压敏胶的一面粘在卷材或穿管部位。带有保护涂层的一面应该面朝之后浇筑的混凝土。

用手部压力或压辊使得粘接力充分发挥。在施工过程中应撕开隔离纸。应在胶带施工完成后30天内浇筑混凝土或进行喷射混凝土施工。

产品供应

预铺胜PREPRUFE ® TAPE LT* 或 HC*	
厚度 (标准)*	0.7毫米
胶带尺寸	100毫米 x 15.0米
成卷重量	2公斤
最小搭接边宽度	75毫米

*LT 适用于温度范围 –4°C 到 +30°C

*HC 适用于温度范围+10°C 到+40°C

*厚度(标准)指不含隔离纸的胶带厚度

gcpat.com.cn |详询技术细节，请电邮至: asia.enq@gcpat.com

以上信息乃据本公司所知而编，谨供用户参考、研究与核实。由于实际应用的具体条件无法控制和预知，因此，我们无法对本产品在个别情况下的效能提供任何保证。请参阅所有陈述、推荐和建议，并参考所签的销售合约的细节。所有的声明和建议都不可以用来侵犯任何专利权，版权和第三方权益。

Preprufe、Bituthene、预铺胜和必优胜是GCP Applied Technologies, Inc. 在美国(和/或其他国家) 的商标。此商标名单依据截至出版日期的公开发布的信息得出，或不能准确反映当前商标的所有权或状态。

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies, Inc. All rights reserved.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
北京市大兴区亦庄经济技术开发区凉水河二街8号大族企业湾6号楼1层102单元

本文档仅在以下所述的最后更新日期时有效，仅适用于中国境内。 请务必参阅下面URL中的当前可用信息，以便在使用时提供最新的产品信息，这一点非常重要。 gcpat.com.cn也提供其他文献，如承包商手册，技术公告，详细图纸和详细建议以及其他相关文件。 不能依赖其他网站上的信息，因为它们可能不是最新的或适用于您所在地区的条件，我们不对其内容承担任何责任。 如果有任何冲突或需要更多信息，请联系基仕伯客户服务。

Last Updated: 2023-07-10
gcpat.com.cn/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-tape